



FICHA TÉCNICA

ESTUCO PROFESIONAL

BLANCO HUILA



RENDIMIENTO APROXIMADO

1,2 - 1,4 kg/m²

Por 1 mm de espesor aproximadamente. El valor puede cambiar dependiente del sustrato y espesor de la capa aplicada.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL ESTUCO PROFESIONAL BLANCO HUILA, Es un producto base polvo para acabado fino, de gran adherencia y dureza, excelente manejo y alta blancura, diseñado para estucar superficies, de forma rápida, limpia, fácil y económica.

2. USO

Ideal para estucar paredes y techos en superficies de muros vaciados o pantalla en concreto, mampostería, panel de fibrocemento, panel de yeso, revoque o repello en mortero, apropiado para el resane de superficies estucados y pintadas con fisuras no superiores a 10mm, para uso interior y exterior.

3. VENTAJAS

- Fácil de mezclar y aplicar.
- Alta capacidad de relleno, con buena tixotropía.
- El producto solo requiere la cantidad de agua recomendada y una mezcla homogénea para ser usado, ideal para interior y exterior, excelente consistencia.
- No presenta efecto de tiza. No presenta descuelgues, idea para aplicaciones en techo.
- Material de alto desempeño con buenas propiedades mecánicas y excelente adherencia.
- Excelente tiempo abierto, para una adecuada aplicación en altas temperaturas (35°C).
- Color uniforme y blanco, permite economizar pintura.

- No se barre cuando llueve, pasado 30 minutos de su aplicación.

- Suavidad en el acabado y textura lisa.

4. PRESENTACIÓN

EL ESTUCO PROFESIONAL BLANCO HUILA, se presente en saco de polipropileno laminado de 25 kg.

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, estibado, separado del piso y de las paredes. El producto presenta 8 meses de vigencia a partir de su fabricación, conservado en zonas secas y en su empaque original.

6. PROPIEDADES

Consistencia	Polvo
Ph de la mezcla	10 Aprox.
Preparación mezcla	1 parte de agua por 3 partes de producto
Tiempo de reposo	5 min aprox.
Tiempo Abierto	20 a 25 min.
Tiempo en recipiente	<1 horas
Temp. en aplicación	5°C a 30°C
Curado Final	28 días
Color	Blanco o Gris Claro

NOTA: Valores promedios típicos para el producto pueden presentar variaciones.

El desempeño del producto dependerá de los métodos de instalación y las condiciones de la obra.

Nota: la información de esta Ficha Técnica, esta presente a cambios sin previo aviso



Km. 2 Vía Neiva - Palermo - Neiva H.
Cels: 315 558 5503 - 318 520 5208

Email: ventas@hune.com.co
www.hune.com.co

FICHA TÉCNICA

ESTUCO PROFESIONAL

BLANCO HUILA



6. RENDIMIENTO

Rendimiento aproximada de 1,2 - 1,4 kg/m² en un espesor de 1 mm.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- ★ El producto es base cemento por lo que requiere un curado adecuado de 28 días.
- ★ Los tiempos de aplicación y duración de la mezcla en estado húmedo, dependen de las condiciones climática, ambientales y de trabajo.
- ★ No permite que la mezcla dure más de 40 minutos homogenizado en el recipiente, pasado ese tiempo pierde sus propiedades físico - química.
- ★ No aplique sobre soportes de nula o baja absorción y/o anclaje, sin antes aplicar un puente de adherencia.
- ★ Asegurese de que la superficie se encuentre limpia y seca, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier impureza que afecta el optimo funcionamiento del producto.
- ★ No aplique el producto sobre juntas que presente movimiento (juntas inestables y/o de dilatación).
- ★ Se recomienda aplicar varias capas de material cuando se desea realizar llenos muy gruesas.
- ★ No aplique el producto sobre superficies con filtraciones o humedades permanentes.
- ★ El resultado final dependen de la experiencia y habilidad del aplicador.
- ★ No adultere el producto con otros materiales, esto puede afectar la calidad del mismo.
- ★ Use recipiente, herramientas y agua limpia para que no afecte el producto.


8. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie y el ambiente de aplicación debe estar entre (4°C - 35°C).

El área de aplicación debe encontrarse sólida y firme, libre de fisuras activas y partes sueltas; sin polvo, grasa, aceite, residuos de estuco, pintura, lechada de cemento, desmoldantes, selladores de hormigón, agentes de curado y otros materiales nocivos para la adherencia del producto.

Cure previamente las losas de concreto nuevo durante 28 días antes de la aplicación del producto.


9. APLICACIÓN DEL PRODUCTO




Mezcle en volumen 3 parte de BLANCO HUILA por 1 parte de agua limpia, hasta que obtenga una pasta uniforme y homogénea libre de grumos.



Deje reposar la mezcla durante 5 minutos.



Con una llana extienda una capa de BLANCO HUILA aplicando en manos cruzadas, combinando el sentido horizontal con el vertical para lograr un buen acabado y nivelación.



Aplique la pintura después de 3 días de aplicado el estuco (base agua) o 6 días (base aceite).

FICHA TÉCNICA ESTUCO PROFESIONAL BLANCO HUILA



10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- ★ Este producto no es tóxico.
- ★ Evite el contacto directo del producto en la piel y los ojos.
- ★ No manipule en áreas cerradas.
- ★ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ★ Se recomienda emplear todas las protecciones necesarias para su manipulación, como tapa bocas, guantes, mangas protectoras, camisa y gafas.
- ★ Los desechos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados.
- ★ El empaque del producto es un residuo reciclable.
- ★ Evite las partículas de polvo, para ello se recomienda verter el producto en el recipiente a una altura no superior a 50cm.

11. NOTA

La información suministrada en este documento corresponde a datos, experiencias y guías técnicas características de los productos **ESTUCO PROFESIONAL BLANCO HUILA**, y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. El usuario cuenta con la responsabilidad de determinar la idoneidad del producto para los fines deseados, y asumir todos los riesgos y consecuencias que lo relacionen con su uso, **ESTUCO PROFESIONAL BLANCO HUILA** no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes. Esta ficha técnica o cualquier recomendación escrita o asesoría prestada, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de **ESTUCO PROFESIONAL BLANCO HUILA**.

